

**SCHEMA TECNICA**  
 TECHNICAL CARD

Articolo / Article / <b>Tkanina</b>	<b>Souvenir Floral</b>
Codice Articolo / Article Code / <b>Kod tkaniny</b>	<b>7351</b>
Composizione / Composition / <b>Kompozycja</b>	<b>24% PL 76%VI</b>
Peso Gr/mtl / Weight Grs/lmt / <b>Waga gr/mtb</b>	<b>766</b>
Altezza cm / Width cms / <b>Szerokość cm</b>	<b>140</b>

**Odporność na ścieranie**

Test Martindale Colour degradation after 3000 rubs: 4/5  
 UNI EN ISO 12947 - 2 **10.000** Giri / Rubs / **Cykli** End Point  
 EN 14465, appendix A

Solidità Luce / Colour Fastness to light / **Odporność kolorów na światło**

UNI EN ISO 105-B02 **4/5**  
 Blue Scale 1/8

Solidità Sfregamento / Colour Fastness to rubbing / **Odporność kolorów na pocieranie**

UNI EN ISO 105-X12 **4** Secco / Dry / **Sucho**  
 Gray Scale 1/5 **3/4** Umido / Wet / **Mokro**

**Odporność na Pilling**

Test Pilling Degradation average photographic scale 1/5: **3/4**  
 UNI EN ISO 12945-2 **3/4** a 2000 giri / at 2000 revs

Scorrimento cuciture / **Seams Slippage**

UNI 9743/90 Scorrimento / **Slippage 6 mm** > **N** Ordito su trama / **Warp over weft**  
 Scorrimento / **Slippage 6 mm** > **N** Trama su ordito / **Weft over warp**

Resistenza alla lacerazione / **Tearing strength**

UNI EN 29073/4 **N** Ordito / **Warp**  
**N** Trama / **Weft**

Manutenzione / **Maintenance**



Note/Notes: **Dimensional stability to dry washing (UNI EN ISO 3175)**  
**Stabilność wymiaru przy praniu chemicznym (UNI EN ISO 3175)**  
 warp / **wątek**: <= - % weft / **osnowa**: <= - %  
**Dimensional stability to washing (UNI EN ISO 6330)**

**Stabilność wymiaru przy praniu wodnym (UNI EN ISO 6330)**

**warp / wątek: <= - % weft / osnowa: <= - %**

\* The results are tested in the laboratory and they must be considered as indicative.

**ITALVELLUTI S.P.A. - VIA PERUGIA, 29 - 59013 MONTEMURLO (PO) ITALY**

**TEL.: +39/0574-79711 - FAX: +39/0574-798141 - E-MAIL: [info@italvelluti.it](mailto:info@italvelluti.it)**

**SCHEMA TECNICA**  
 TECHNICAL CARD

Articolo / Article / <b>Tkanina</b>	<b>Souvenir Small</b>
Codice Articolo / Article Code / <b>Kod tkaniny</b>	<b>7348</b>
Composizione / Composition / <b>Kompozycja</b>	<b>39% PL 61%VI</b>
Peso Gr/mtl / Weight Grs/lmt / <b>Waga gr/mtb</b>	<b>493</b>
Altezza cm / Width cms / <b>Szerokość cm</b>	<b>140</b>

**Odporność na ścieranie**

Test Martindale Colour degradation after 3000 rubs: 4/5  
 UNI EN ISO 12947 - 2 **15.000** Giri / Rubs / **Cykli** End Point  
 EN 14465, appendix A

Solidità Luce / Colour Fastness to light / **Odporność kolorów na światło**

UNI EN ISO 105-B02 **4/5**  
 Blue Scale 1/8

Solidità Sfregamento / Colour Fastness to rubbing / **Odporność kolorów na pocieranie**

UNI EN ISO 105-X12 **4** Secco / Dry / **Sucho**  
 Gray Scale 1/5 **3/4** Umido / Wet / **Mokro**

**Odporność na Pilling**

Test Pilling Degradation average photographic scale 1/5: **4**  
 UNI EN ISO 12945-2 **4** a 2000 giri / at 2000 revs

Scorrimento cuciture / **Seams Slippage**

UNI 9743/90 Scorrimento / **Slippage 6 mm** > **N** Ordito su trama / **Warp over weft**  
 Scorrimento / **Slippage 6 mm** > **N** Trama su ordito / **Weft over warp**

Resistenza alla lacerazione / **Tearing strength**

UNI EN 29073/4 **N** Ordito / **Warp**  
**N** Trama / **Weft**

Manutenzione / **Maintenance**



Note/Notes: **Dimensional stability to dry washing (UNI EN ISO 3175)**  
**Stabilność wymiaru przy praniu chemicznym (UNI EN ISO 3175)**  
 warp / **wątek**: <= - % weft / **osnowa**: <= - %  
**Dimensional stability to washing (UNI EN ISO 6330)**

**Stabilność wymiaru przy praniu wodnym (UNI EN ISO 6330)**

**warp / wątek: <= - % weft / osnowa: <= - %**

\* The results are tested in the laboratory and they must be considered as indicative.

**ITALVELLUTI S.P.A. - VIA PERUGIA, 29 - 59013 MONTEMURLO (PO) ITALY**

**TEL.: +39/0574-79711 - FAX: +39/0574-798141 - E-MAIL: [info@italvelluti.it](mailto:info@italvelluti.it)**

**SCHEMA TECNICA**  
 TECHNICAL CARD

Articolo / Article / <b>Tkanina</b>	<b>Souvenir Medium</b>
Codice Articolo / Article Code / <b>Kod tkaniny</b>	<b>7349</b>
Composizione / Composition / <b>Kompozycja</b>	<b>30% PL 70%VI</b>
Peso Gr/mtl / Weight Grs/lmt / <b>Waga gr/mtb</b>	<b>604</b>
Altezza cm / Width cms / <b>Szerokość cm</b>	<b>140</b>

**Odporność na ścieranie**

Test Martindale Colour degradation after 3000 rubs: 4/5  
 UNI EN ISO 12947 - 2 **15.000** Giri / Rubs / **Cykli End Point**  
 EN 14465, appendix A

Solidità Luce / Colour Fastness to light / **Odporność kolorów na światło**

UNI EN ISO 105-B02 **4/5**  
 Blue Scale 1/8

Solidità Sfregamento / Colour Fastness to rubbing / **Odporność kolorów na pocieranie**

UNI EN ISO 105-X12 **4** Secco / Dry / **Sucho**  
 Gray Scale 1/5 **3/4** Umido / Wet / **Mokro**

**Odporność na Pilling**

Test Pilling Degradation average photographic scale 1/5: **4**  
 UNI EN ISO 12945-2 **4** a 2000 giri / at 2000 revs

Scorrimento cuciture / **Seams Slippage**

UNI 9743/90 Scorrimento / **Slippage 6 mm** **> N** Ordito su trama / **Warp over weft**  
 Scorrimento / **Slippage 6 mm** **> N** Trama su ordito / **Weft over warp**

Resistenza alla lacerazione / **Tearing strength**

UNI EN 29073/4 **N** Ordito / **Warp**  
**N** Trama / **Weft**

Manutenzione / **Maintenance**



Note/Notes: **Dimensional stability to dry washing (UNI EN ISO 3175)**  
**Stabilność wymiaru przy praniu chemicznym (UNI EN ISO 3175)**  
 warp / **wątek**: <= - % weft / **osnowa**: <= - %  
**Dimensional stability to washing (UNI EN ISO 6330)**

**Stabilność wymiaru przy praniu wodnym (UNI EN ISO 6330)**

**warp / wążtek: <= - % weft / osnowa: <= - %**

\* The results are tested in the laboratory and they must be considered as indicative.

**ITALVELLUTI S.P.A. - VIA PERUGIA, 29 - 59013 MONTEMURLO (PO) ITALY**

**TEL.: +39/0574-79711 - FAX: +39/0574-798141 - E-MAIL: [info@italvelluti.it](mailto:info@italvelluti.it)**

**SCHEMA TECNICA**  
 TECHNICAL CARD

Articolo / Article / <b>Tkanina</b>	<b>Souvenir Large</b>
Codice Articolo / Article Code / <b>Kod tkaniny</b>	<b>7350</b>
Composizione / Composition / <b>Kompozycja</b>	<b>30% PL 70%VI</b>
Peso Gr/mtl / Weight Grs/lmt / <b>Waga gr/mtb</b>	<b>604</b>
Altezza cm / Width cms / <b>Szerokość cm</b>	<b>140</b>

**Odporność na ścieranie**

Test Martindale Colour degradation after 3000 rubs: 4/5  
 UNI EN ISO 12947 - 2 **15.000** Giri / Rubs / **Cykli** End Point  
 EN 14465, appendix A

Solidità Luce / Colour Fastness to light / **Odporność kolorów na światło**

UNI EN ISO 105-B02 **4/5**  
 Blue Scale 1/8

Solidità Sfregamento / Colour Fastness to rubbing / **Odporność kolorów na pocieranie**

UNI EN ISO 105-X12 **4** Secco / Dry / **Sucho**  
 Gray Scale 1/5 **3/4** Umido / Wet / **Mokro**

**Odporność na Pilling**

Test Pilling Degradation average photographic scale 1/5: **4**  
 UNI EN ISO 12945-2 **4** a 2000 giri / at 2000 revs

Scorrimento cuciture / **Seams Slippage**

UNI 9743/90 Scorrimento / **Slippage 6 mm** **> N** Ordito su trama / **Warp over weft**  
 Scorrimento / **Slippage 6 mm** **> N** Trama su ordito / **Weft over warp**

Resistenza alla lacerazione / **Tearing strength**

UNI EN 29073/4 **N** Ordito / **Warp**  
**N** Trama / **Weft**

Manutenzione / **Maintenance**



Note/Notes: **Dimensional stability to dry washing (UNI EN ISO 3175)**  
**Stabilność wymiaru przy praniu chemicznym (UNI EN ISO 3175)**  
 warp / **wątek**: <= - % weft / **osnowa**: <= - %  
**Dimensional stability to washing (UNI EN ISO 6330)**

**Stabilność wymiaru przy praniu wodnym (UNI EN ISO 6330)**

**warp / wątek: <= - % weft / osnowa: <= - %**

\* The results are tested in the laboratory and they must be considered as indicative.

**ITALVELLUTI S.P.A. - VIA PERUGIA, 29 - 59013 MONTEMURLO (PO) ITALY**

**TEL.: +39/0574-79711 - FAX: +39/0574-798141 - E-MAIL: [info@italvelluti.it](mailto:info@italvelluti.it)**

**SCHEMA TECNICA**  
 TECHNICAL CARD

Articolo / Article / <b>Tkanina</b>	<b>Souvenir</b>
Codice Articolo / Article Code / <b>Kod tkaniny</b>	<b>7347</b>
Composizione / Composition / <b>Kompozycja</b>	<b>24% PL 76%VI</b>
Peso Gr/mtl / Weight Grs/lmt / <b>Waga gr/mtb</b>	<b>766</b>
Altezza cm / Width cms / <b>Szerokość cm</b>	<b>140</b>

**Odporność na ścieranie**

Test Martindale Colour degradation after 3000 rubs: 4/5  
 UNI EN ISO 12947 - 2 **10.000** Giri / Rubs / **Cykli** End Point  
 EN 14465, appendix A

Solidità Luce / Colour Fastness to light / **Odporność kolorów na światło**

UNI EN ISO 105-B02 **4/5**  
 Blue Scale 1/8

Solidità Sfregamento / Colour Fastness to rubbing / **Odporność kolorów na pocieranie**

UNI EN ISO 105-X12 **4** Secco / Dry / **Sucho**  
 Gray Scale 1/5 **3/4** Umido / Wet / **Mokro**

**Odporność na Pilling**

Test Pilling Degradation average photographic scale 1/5: **3/4**  
 UNI EN ISO 12945-2 **3/4** a 2000 giri / at 2000 revs

Scorrimento cuciture / **Seams Slippage**

UNI 9743/90 Scorrimento / **Slippage 6 mm** > **N** Ordito su trama / **Warp over weft**  
 Scorrimento / **Slippage 6 mm** > **N** Trama su ordito / **Weft over warp**

Resistenza alla lacerazione / **Tearing strength**

UNI EN 29073/4 **N** Ordito / **Warp**  
**N** Trama / **Weft**

Manutenzione / **Maintenance**



Note/Notes: Dimensional stability to dry washing (UNI EN ISO 3175)  
**Stabilność wymiaru przy praniu chemicznym (UNI EN ISO 3175)**  
 warp / **wątek**: <= - % weft / **osnowa**: <= - %  
 Dimensional stability to washing (UNI EN ISO 6330)

**Stabilność wymiaru przy praniu wodnym (UNI EN ISO 6330)**

**warp / wątek: <= - % weft / osnowa: <= - %**

\* The results are tested in the laboratory and they must be considered as indicative.

**ITALVELLUTI S.P.A. - VIA PERUGIA, 29 - 59013 MONTEMURLO (PO) ITALY**

**TEL.: +39/0574-79711 - FAX: +39/0574-798141 - E-MAIL: [info@italvelluti.it](mailto:info@italvelluti.it)**